

# VELOSIT® PA 911

## Primer



### Anvendelsesområder

VELOSIT PA 911 er en akrylprimer typisk velegnet til flydespartler og tyndpuds.

Typiske anvendelsesområder er bl.a. følgende:

- Til Priming af underlag inden spartling
- Støvbinding
- Forbedrer vedhæftningen til underlaget
- God indtrængningsevne

### Egenskaber

VELOSIT PA 911 er en hurtighærdende akrylprimer.

VELOSIT PA 911 opfylder kravene i EN 1504-2 til imprægnering (I) og kan anvendes i henhold til princip 1 i EN 1504-9.

VELOSIT PA 911 påføres med pensel eller rulle.

- Forbedret vedhæftning til sugende underlag ved indendørs brug
- Tørretid på 1 – 2 timer ved 23 °C og en relativ fugtighed på 60 %
- Fri for opløsningsmidler, svag lugt

### Påføring

#### 1) Forberedelse af underlaget

VELOSIT PA 911 er beregnet til mineralske underlag som beton, murværk og absorberende natursten, men også til gips- eller gipsfiberplader.

Underlaget skal være frit for alle bindingsbrydende stoffer. Forberedelse af underlaget er beskrevet nærmere på slutproduktets respektive dataark.

## 2) Forarbejdning / Blanding / Forbrug

Afhængigt af underlagets sugeevne kan VELOSIT PA 911 fortyndes med op til 3 dele vand. Produktet kan påføres med kost, spray eller rulle på underlaget. Undgå, at der dannes pytter/primer søer.

Ikke sugende: 1 del Primer + 1 del Vand  
*Forbrug koncentreret primer 0,15 liter/m<sup>2</sup>*

Normalt sugende: 1 del Primer + 3 dele Vand  
*Forbrug koncentreret primer 0,10 liter/m<sup>2</sup>*

Sugende betongulve: 1 del Primer + 3 dele Vand  
*Skal udføres to gange.*  
*Forbrug koncentreret primer 0,20 liter/m<sup>2</sup>*

Træunderlag: Ufortyndet  
*Forbrug koncentreret primer 0,20 liter/m<sup>2</sup>*

## Rengøring

VELOSIT PA 911 kan fjernes i frisk tilstand med vand. Når produktet er afbundet, er mekanisk fjernelse nødvendig.

## Kvalitetssegenskaber

Farve:	Hvid
Densitet:	1,01 kg/l
Underlagstemperatur:	5 – 35 °C
Kapillær vandabsorption*:	0,1 kg/m <sup>2</sup> x h <sup>0,5</sup>
Indtrængningsdybde**:	> 5 mm

\* 0,1 l/m<sup>2</sup> på beton

## Emballage

VELOSIT PA 911 fås i 10 liters dunke.

## Opbevaring

VELOSIT PA 911 kan opbevares i uåbnet original emballage i 24 måneder ved 5 – 35 °C på et tørt sted, der er beskyttet mod sollys.

## Sikkerhed

Overhold det aktuelt gældende sikkerhedsdatablad, og følg de heri beskrevne sikkerhedsforanstaltninger for brug af produktet.

## Anbefalinger

VELOSIT PA 911 fås kun til professionel brug.

Alle beskrevne produktsegenskaber måles under kontrollerede laboratoriebetingelser i henhold til relevante internationale standarder. Værdier målt på byggepladsen kan afvige fra de opgivne værdier. Anvend altid den seneste version af dette datablad, der findes på vores websted [www.velositdanmark.dk](http://www.velositdanmark.dk)

## Producent

VELOSIT GmbH & Co. KG  
Industriepark 7  
32805 Horn-Bad Meinberg  
Tyskland  
[www.velositdanmark.dk](http://www.velositdanmark.dk)